

# TECTOR® NIVEL 80

Mortero técnico  
UNE-EN-13813 CT-C25-F5)



## Descripción:

- Tector® Nivel 80 es un mortero autonivelante formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados, y aditivos que le confieren una gran fluidez, retención de agua y adherencia.

## Aplicación:

- Está indicado para recrecidos, alisado y nivelación de superficies de hormigón, mortero, terrazo, mosaico o piedra, a recubrir con pavimentos, ligeros, tales como, parquet o moqueta. En caso de revestir con cerámica debe verificarse la dureza de la capa superficial con el fin de garantizar el agarre del adhesivo sobre el mortero autonivelante

## Soportes:

- El soporte deberá ser resistente, duro, en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

## Presentación del producto:

- Tector Nivel 80 se presenta en sacos de papel de 25kg. paletizado en palets de 24 ó 56 sacos. Los palets empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un capuchón plástico para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.
- Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad.



Fecha de fabricación y detalle del producto impreso en los laterales del saco

## Datos técnicos:

Densidad aparente en polvo	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Agua de amasado	16% aprox.
Tiempo de vida de la mezcla	60 min. aprox.
Resistencia a flexión	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a tracción	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Retracción	< 0,5 mm/m
Consistencia (UNE-EN-1354-2)	> 250 mm
Espesor recomendado	30 - 70 mm
Consumo aproximado por cm y m <sup>2</sup>	15 kg



## Recomendaciones:

- No aplicar sobre soportes en base yeso.
- No aplicar en temperaturas por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.
- Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.
- Realizar juntas de dilatación cada 30 m<sup>2</sup> máximo, colocando juntas perimetrales y respetando la juntas estructurales del edificio.
- No cargar con peso antes de 7 días desde su aplicación.
- No colocar materiales de revestimientos con adhesivos antes de 3 semanas.
- No pisar antes de 48 horas desde su aplicación.

## Modo de empleo:

- Colocar los niveles en el soporte distribuidos de forma uniforme por todo el soporte.
- Amasar con agua limpia, manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea, fluida-plástica y exenta de grumos, con un 16% de agua (aprox. 4 L/saco).
- Para la aplicación de un autonivelante es preceptiva la aplicación de una imprimación previa como Tector® Unión (con objeto de sellar el soporte y evitar la aparición de burbujas en el autonivelante).
- Repartir el material (con ayuda de una bomba), de forma homogénea y rellenando hasta conseguir la altura del nivel.
- Pasar barra vibradora para eliminación de burbujas de aire.
- El espesor recomendado está comprendido entre 3 y 7 cm. aprox.
- Curado, deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies del mortero desde el primer momento de su colocación y prolongado aprox unos 7 días, dependiendo de las características del ambiente.

