

## **MORTERO PARA REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS (CG2 WA2 segun UNE-EN-13888)**

### **DESCRIPCIÓN:**

Mortero coloreado a base de cemento, áridos, resinas sintéticas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos y agente anti fungicida.

### **USOS:**

Válido para el relleno de juntas de baldosas cerámicas de 2 a 16 mm tanto en interior como en exterior. El mortero endurecido tiene gran durabilidad, impermeabilidad e impide la formación de mohos.

### **MODO DE EMPLEO:**

- Las juntas entre las baldosas deben estar limpias y secas para que no se dificulte la adherencia. Esperar entre 24 y 48 horas desde la realización del soporte.
- Para superficies porosas o rugosas es recomendable utilizar un tapaporos temporal.
- Amasar el contenido de la bolsa de 5 Kg. con aprox. 1,5 litros de agua hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Rellenar las juntas comprimiendo la pasta con espátula o regleta de goma.
- Esperar hasta que la pasta deje de estar plástica (la pasta se vuelve opaca, deja de estar brillante) y limpiar.
- No resistente a limpieza industrial con ácidos.
- Los colores son orientativos pudiendo variar en función del espesor de la junta.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Para mayor información consultar la ficha técnica.