

## DESCRIPCIÓN

Mortero de revoco uso corriente (GP-CS III W0). Para su uso preferiblemente en interiores. En exteriores precisa de protección hidrófuga. Mortero compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos que incrementan la trabajabilidad y permiten la proyección mecánica del mortero.

## DATOS TÉCNICOS

Tipo:

Mortero de Revoco.

Agua de Amasado:

19%.

Densidad Aparente Polvo:

1.350 kg/m<sup>3</sup>.

Densidad Aparente Pasta:

1.650 kg/m<sup>3</sup>.

Densidad Aparente Duro:

1.550 kg/m<sup>3</sup>.

Granulometría:

< 0,8 mm.

Tiempo de Utilización:

120 min.

## MODO DE EMPLEO



Poner el mortero en un recipiente adecuado (pastera, cubeta), agregar agua (aprox. 4,5 ó 5 litros por saco) y amasar hasta conseguir una masa homogénea y cremosa.

CONSULTAR FICHA TÉCNICA