

## ***Usos***

Construcción en general.

## ***Aplicaciones***

Todos los trabajos que requieran la resistencia especificada en el saco.

## ***Modo de empleo***

Añadir 2,5 l. de agua aproximadamente por cada saco de hormigón para conseguir una consistencia blanda (6-9 cono Abrams) y la resistencia a compresión indicada en el saco.

Amasarlo bien hasta obtener una pasta homogénea.

No utilizar con temperaturas superiores a 35° C ni inferiores a 5° C.

## ***Composición***

Áridos calizos de machaqueo de granulometría ajustada, Cemento Portland CEM I 42,5 R y aditivos.

***Conservar en lugar seco y cubierto.***