

DESCRIPCIÓN

Indicado para alisado y nivelación 2-20 cm en interiores de superficies de hormigón, terrazo, mosaico o piedra a recubrir con pavimentos ligeros, parquet o moqueta. Pasta formulada a base de cementos especiales, áridos seleccionados, resinas y aditivos que le confieren una gran fluidez, adherencia y fraguado rápido.

DATOS TÉCNICOS

Tipo:

C-25 F7.

Agua de Amasado:

21%.

Densidad Aparente Polvo:

1.300 kg/m³.

Densidad Aparente Masa:

1.700 kg/m³.

Tiempo de vida de la mezcla:

60 min. aprox.

Granulometría:

< 0,8 mm.

Resist. a compresión a 1 día:

> 10 N/mm².

Resist. a compresión 28 d:

> 25/mm².

Consumo aprox. por cm y m²:

17 kg.

MODO DE EMPLEO



Se pone el mortero en un recipiente adecuado (pasta, cubeta) y agregar agua (aprox. 5,25 litros por saco), amasar hasta conseguir una masa homogénea fluida-plástica.

CONSULTAR FICHA TÉCNICA