

DESCRIPCIÓN

REPARACIÓN

Mortero tixotrópico para reparación estructural. Mortero tipo PCC para reparación estructural de hormigón.

COSMÉTICO

Mortero para reparación estética del hormigón. Mortero tipo PCC para reparación superficial de hormigón.

GROUT

Mortero sin retracción para rellenos y anclajes. Mortero tipo CC para reparación estructural de hormigón.

DATOS TÉCNICOS

REPARACIÓN

Agua de Amasado:

16±2% 4±0,5 L / saco.

Rendimiento:

Aprox. 20 kg/m² y cm de espesor.

Resistencia a la compresión:

Clase R3.

COSMÉTICO

Agua de Amasado:

24±2% 6±0,5 L / saco.

Rendimiento:

Aprox. 6 kg/m² para un espesor de 3mm.

Adhesión por tracción directa:

0,8 N/mm².

GROUT

Agua de Amasado:

12±2% 3±0,5 L / saco.

Rendimiento:

Aprox. 22 kg/m² y cm de relleno.

Escurecimiento del mortero:

600 mm.

Resistencia a la compresión:

Clase R4 >45 N/mm².

MODO DE EMPLEO



Poner el mortero en un recipiente adecuado (pastera, cubeta), agregar agua (ver en descripción técnica) y amasar hasta conseguir una masa homogénea y cremosa.

CONSULTAR FICHA TÉCNICA